

PU CALHA



PRINCIPAIS VANTAGENS

- Dispensa a utilização de solda.
- Alta Durabilidade.
- Elasticidade permanente.
- Aceita pintura após aplicado.
- Aplicação rápida e prática.

PRODUTOS ASSOCIADOS

- Aplicador Manual.
- Espátula Universal.
- Luvas, óculos e calçados.
- PU Construção para acabamento.

Descrição do produto

PU Calha é um adesivo monocomponente à base de Poliuretano, pronto para o uso. Indicado para realizar colagem de calhas, rufos e afins. Dispensa o tratamento prévio com Primer e a utilização de solda. Disponível em tubo de 400g e sachê de 800g.

Características

- Não escorre quando aplicado na vertical.
- Quando curado, adere quimicamente ao substrato permanecendo com elasticidade permanente.
- Aderência em diversos substratos, lisos ou porosos, como granito, concreto, ferro, madeira, etc.
- Baixa resistência ao choque térmico e baixa resistência a intempéries, como chuva, radiação solar, etc.
- Aceita aplicação de pinturas posteriores e verniz.
- Não é necessária a utilização de solda.

Utilizações

- Para colagem de chapas metálicas entre si, como em telhados de chapa galvanizada.
- Para fixação de chapas metálicas em diversos tipos de substratos como concreto, granito, alvenaria, cerâmica, fibrocimento, madeira e PVC.

Restrições de uso

- Não é recomendado para contato direto com alimentos.
- Não é recomendado para colagens estruturais.
- Não deve ser aplicado em imersão contínua em água.
- Não utilizar para colagem de vidros.
- Não aplicar o produto em materiais que transpiram óleo ou que sejam vulcanizados com enxofre.
- Produto de baixa resistência a radiação solar, deve ser aplicado entre as partes a serem coladas e, quando usado para vedação, deve atender, no mínimo, 5mm de espessura.

PU CALHA

Modo de usar

- Limpe e seque as superfícies deixando-as isentas de gordura e poeira, oxidações e tintas remanescentes.
- Lixe a superfície, se necessário. Proteja as laterais das juntas onde o PU Calha será aplicado com fita crepe.
- Aplique o PU Calha em filetes de 2 a 3mm de espessura em cordões contínuos. Unir as partes garantido o máximo de contato entre as superfícies.
- Faça o acabamento do produto utilizando espátula apropriada antes da formação da pele (cerca de 45min).

► Tubo de 400g:

- Corte o bico da bisnaga, e rosqueie a ponta aplicadora cortando esta na medida da largura da junta desejada em um ângulo de 45°.
- Acople o tubo na pistola aplicadora (item não incluso).
- Aplique o produto conforme indicação acima.
- Rendimento: 400g rendem aproximadamente 12 metros lineares, considerando um filete 5mm de diâmetro.

► Sachê de 800g:

- Acople o bico aplicador à pistola (item não incluso). Corte uma das extremidades do sachê e introduza com a extremidade aberta voltada para a ponta do aplicador.
- Aplique o produto conforme indicação acima.
- Rendimento: 800g rendem aproximadamente 24 metros lineares, considerando um filete 5mm de diâmetro.

Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem.
- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Utilizar os EPI's indicados para a aplicação.
- Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Conteúdo	Embalagem	Cor	Código
400g	20 unidades	Cinza	0892 280
800g	12 unidades	Cinza	0892 290


Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.

Condição de armazenamento e prazo de validade


- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
- Mantenha fora de alcance de crianças e animais.
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmos os destinados a animais.
- Armazene longe de fontes de calor.
- Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +50°C.
- Validade: 12 meses a partir da data de fabricação.

Dados técnicos


Densidade	1,55 g/cm ³
Tempo de Formação de Pele (temp. 25°C)	3mm em 24 horas
Veloc. De Cura Total (temp. 25°C)	7 dias
Dureza (Shore A)	30 a 35
Alongamento	200 %
Escorrimento	Tixotrópico




Calha americana para beiral



Calha quadrada para encontro com parede



Rufo Externo



Calha de água furtada

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br